



Modele: Cadorna Plomo
Taille: 33'3 x 100cm
Epaisseur: 11mm
Type du matériel: Faïence Pâte Blanche
Groupe: BIII annexe L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Procédé de fabrication	Mono cuisson	Dalle céramique pressée a sec
Longueur, largeur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité	Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 2
Absorption d'eau	E > 10%	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 3
Résistance a la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N)	> 15 > 600	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 4
Dilatation thermique linéal	< 7*10 -6 /°C	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 8
Résistance au choc thermique	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 9
Expansion par humidité	< 0.6%	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 10
Résistance au fissures	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 11

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit de nettoyage domestique	Classe GA	
Sels pour piscine	Classe GA	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 13
Acides et bases (faible concentration)	Minimum Classe GLB	
Résistance aux taches	Minimum Class 4	UNE EN ISO 10545 Paragraphe 14